

**FICHE BENOR****SABLE DE CONCASSAGE CALCAIRE****0/4 (0/3,15) CF A f7 a Ecs30 Lavé****411 BENOR 4143**Code d'identification du produit : **CL 100**Identification de la FICHE BENOR : **CL100-FB26-2.1**Date d'émission : **01-07-2026**Valable jusqu'au : **31-12-2026**Moyenne - période du : **05-01-2026 au 30-06-2026**Granulométrie : **EN 933-1**

| Tamis        | Moyenne | Passants (%) aux tamis sur lesquels le producteur s'engage |      |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------|------|
|              |         | min.                                                       | max. |
| <b>8</b>     | 100     | 100                                                        | 100  |
| <b>5,6</b>   | 100     | 98                                                         | 100  |
| <b>4</b>     | 99      | 94                                                         | 100  |
| <b>3,15</b>  | 96      | 89                                                         | 99   |
| <b>2</b>     | 81      | 73                                                         | 93   |
| <b>1</b>     | 52      | 41                                                         | 61   |
| <b>0,500</b> | 32      | 19                                                         | 39   |
| <b>0,250</b> | 19      | 8                                                          | 28   |
| <b>0,125</b> | 11      | 1                                                          | 19   |
| <b>0,063</b> | 4,8     | 1,0                                                        | 7,0  |

Catégorie EN \* :

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>EN 12620</b> | 0/4 G <sub>F</sub> 85                      |
| <b>EN 13043</b> | 0/4 G <sub>A</sub> 85 - G <sub>TC</sub> 10 |
| <b>EN 13242</b> | 0/4 G <sub>F</sub> 85 - G <sub>T</sub> F10 |

Autres caractéristiques :

| Caractéristiques                              | Norme essai     | Moyenne     | PTV 411                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|
| Module de finesse                             | EN 12620 - B    | 3,1         | CF                                          |
| Teneur en fines *                             | EN 933-1        | 4,8         | f7                                          |
| Qualité des fines - MB *                      | EN 933-9        | 0,5         | a                                           |
| Qualité des fines - MB <sub>F</sub> *         | EN 933-9 - A    | 1,3         |                                             |
| Angularité des sables *                       | EN 933-6        | 34          | E <sub>cs</sub> 30                          |
| Masse Volumique Réelle *                      | EN 1097-6 §9    | 2.720 Kg/m³ | 2.700 +/- 70 kg/m³                          |
| Absorption d'eau *                            | EN 1097-6 §9    | 0,3%        | 0,4 % +/- 0,3 %                             |
| Teneur en matières humiques *                 | EN 1744-1 §15.1 | /           | Négatif<br>Dispense de l'essai <sup>1</sup> |
| Teneur conventionnelle en matières organiques | NBN B 11-256    | /           | ≤ 0,5 %<br>Dispense de l'essai <sup>1</sup> |

\* Déclaration reprise sur la DdP

<sup>1</sup> Dérogation aux prescriptions du §4.1.3 « Fréquence des essais » du TRA 411/P + Annexe A : CC306-BE-GT-02

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.

La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.