

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/2 : CL101 Sable Concassé calcaire 0/2 sec
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle									
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage									
Classe granulaire		Norme				Catégorie			
0	2	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GF85 GTF25 (01/10/2021)			
	0.063	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	f	MB	MVR	WA24
V.S.S.	22.0	95	99	100	100	22.0	2.50		1.00
V.S.I.	13.0	45	89	98	100	13.0			
Xr									

Partie informative									
Résultats de production									
	du 22/07/25 au 03/12/25								
	0.063	1	2	2.8	4	f	MB	MVR	WA24
Maximum	18.1	73	98	100	100	18.2	1.60	2.72	0.40
Moyenne Xf	15.9	69	97	100	100	15.9	1.26	2.71	0.35
Minimum	14.3	64	95	100	100	14.3	1.00	2.70	0.30
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	2	2

