

Producteur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Utilisateur : Carrière des limites

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

04

Norme

CDC-GRA 2020

Catégorie

EN 12620 : GF85 GTC10 f7 (01/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	CC	Ecs	f	FM	EN_GEL	MB	MBF	MH	EN_MO	MVR	MVV	PSV	S	SE	SS	W	WA24	WS	Na2OEq	NBN_MO
V.S.S.-U								100						4.15		1.50	9.50													
V.S.S.	7.0	19	28	39	61	93	99	100	100	100			7.0	4.00	Gélif	1.00	7.50		0.50	2.77							0.70			0.50
V.S.I.	1.0	1	8	19	41	73	89	94	98	100			1.0	2.40						2.63							0.10			
V.S.I.-U								94					2.25																	
Ecart-type max																														

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	CC	Ecs	f	FM	EN_GEL	MB	MBF	MH	EN_MO	MVR	MVV	PSV	S	SE	SS	W	WA24	WS	Na2OEq	NBN_M
Maximum	6.0	17	25	39	59	89	98	100	100	100		35	6.1	3.17		0.65	3.00			2.71						16.6	0.20			
Fuseau de fabrication Inconnu	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100		35	4.9	2.96		0.39	1.67			2.71						9.7	0.15			
Moyenne Xf	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100		35	4.9	2.96		0.39	1.67			2.71						9.7	0.15			
Fuseau de fabrication Inconnu	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100		35	4.9	2.96		0.39	1.67			2.71						9.7	0.15			
Minimum	3.6	9	17	29	49	76	94	99	100	100		34	3.6	2.78		0.25	0.67			2.71						3.7	0.10			
Ecart-type	0.64	1.9	2.5	2.4	2.4	2.7	1.0	0.2	0.0	0.0		1.0	0.60	0.090		0.159	0.816			0.000						2.50	0.070			
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		7	25	25		6	6			2						25	2			
Catégorie CDC-GRA20																														

