

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

CDC-GRA 2020

EN 13043 : GTC10 f7 (02/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MB	MBF	MVR	WA24
V.S.S.+U								100					1.50	9.50		
V.S.S.	7.0	19	28	39	61	93	99	100	100	100		7.0	1.00	7.50	2.77	0.70
V.S.I.	1.0	1	8	19	41	73	89	94	98	100	30	1.0			2.63	0.10
V.S.I.-U								94			28					
Ecart-type max																

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MB	MBF	MVR	WA24
Maximum	6.0	17	25	39	59	89	98	100	100	100	35	6.1	0.65	3.00	2.71	0.20
Fuseau de fabrication Inconnu	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100	35	4.9	0.39	1.67	2.71	0.15
Moyenne Xf	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100	35	4.9	0.39	1.67	2.71	0.15
Fuseau de fabrication Inconnu	4.8	12	21	34	55	83	96	99	100	100	35	4.9	0.39	1.67	2.71	0.15
Minimum	3.6	9	17	29	49	76	94	99	100	100	34	3.6	0.25	0.67	2.71	0.10
Ecart-type	0.64	1.9	2.5	2.4	2.4	2.7	1.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.60	0.159	0.816	0.000	0.070
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	7	25	6	6	2	2
Catégorie CDC-GRA20																

