

Producteur : Carrière des limites
Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme		Catégorie	
0	4	CDC-GRA 2020		EN 13043 : GTC10 f7 (02/01/2023)	

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MB	MBF	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	19	28	39	61	93	99	100	100	100		7.0	1.00	7.50	2.77	0.70
V.S.I.	1.0	1	8	19	41	73	89	94	98	100	30	1.0			2.63	0.10
Xr	4	9	18	29	51	83	94	99	100	100						

Partie informative
Résultats de production

du 07/07/25 au 15/12/25																
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MB	MBF	MVR	WA24
Maximum	6.5	15	24	37	56	83	96	99	100	100	37	6.4	0.60	2.33	2.72	0.40
Moyenne Xf	4.7	10	18	31	50	79	95	99	100	100	35	4.7	0.33	1.61	2.71	0.35
Minimum	2.9	8	14	25	44	73	89	98	100	100	33	3.1	0.20	1.00	2.70	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6	25	6	6	2	2

