

Producteur : Carrière des limites
Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme						Catégorie				
0 4		EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels						GA85 GTC10 f10 (01/01/2024)				

	0.063	1	D/2	2	3.15	D	4	1.4D	5.6	8	Ecs	f	MBF	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	71		93	99	100	100	100	100	100		7.0	10.00		1.00
V.S.I.	1.0	31		73	89	90	90	98	100	100	30	1.0			

Partie informative												
Résultats de production												
	du 07/07/25 au 15/12/25											
	0.063	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MBF	MVR	WA24
Maximum	6.5	56	83	96	99	100	100	37	6.4	2.33	2.72	0.40
Moyenne Xf	4.7	50	79	95	99	100	100	35	4.7	1.61	2.71	0.35
Minimum	2.9	44	73	89	98	100	100	33	3.1	1.00	2.70	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	6	25	6	2	2

