

Producteur : Carrière des limites
Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme						Catégorie			
0 4		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques						GF85 GTF10 f10 (01/01/2023)			

	0.063	1	D/2 2	3.15	D 4	1.4D 5.6	2D 8	f	MB	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	61	93	99	100	100	100	7.0	1.50		1.00
V.S.I.	1.0	41	73	89	94	98	100	1.0			

Partie informative											
Résultats de production											
du 07/07/25 au 15/12/25											
	0.063	1	2	3.15	4	5.6	8	f	MB	MVR	WA24
Maximum	6.5	56	83	96	99	100	100	6.4	0.60	2.72	0.40
Moyenne Xf	4.7	50	79	95	99	100	100	4.7	0.33	2.71	0.35
Minimum	2.9	44	73	89	98	100	100	3.1	0.20	2.70	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2

