

Producteur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

EN 12620 Granulats pour bétons

GF85 f10 (01/01/2023)


	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	1.4D	2D	CC	f	FM	MB	MVR	S	WA24	WS	Na2OEq
V.S.S.	7.0	38	71		100	100	100				7.0	4.00	1.50			1.00		
V.S.I.	1.0	1	31		94	98	100				1.0	2.40						

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	0.25	1	2	4	5.6	8	CC	f	FM	MB	MVR	S	WA24	WS	Na2OEq
Maximum	5.6	26	59	85	100	100	100		5.7	3.39	0.80	2.71		0.40		
Moyenne Xf	4.4	19	50	80	99	100	100	90.5	4.4	3.11	0.40	2.70	0.20	0.30	0.0002	0.0450
Minimum	3.0	13	43	74	98	100	100		3.0	2.78	0.20	2.69		0.20		
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	1	22	22	6	2	1	2	1	1



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024