

**Producteur :** Carrière des limites

**Granulats :** Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé Lavé

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

GA85 GTC10 f10 (01/01/2024)


	0.063	1	D/2	2	3.15	D	4	1.4D	5.6	8	Ecs	f	MBF	MVR	WA24
V.S.S.	7.0	71	93	99	100	100	100	100	100	100		7.0	10.00		1.00
V.S.I.	1.0	31	73	89	90	98	100				30	1.0			

## Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	2	3.15	4	5.6	8	Ecs	f	MBF	MVR	WA24
Maximum	5.6	59	85	97	100	100	100	36	5.7	2.33	2.71	0.40
Moyenne Xf	4.4	50	80	95	99	100	100	34	4.4	1.44	2.70	0.30
Minimum	3.0	43	74	94	98	100	100	33	3.0	0.67	2.69	0.20
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	7	22	6	2	2



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024