

Producteur : Carrière des limites
Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

04

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Fab. A (01/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	MB	MBF	MVR	WA24
							4	5.6	8						
V.S.S.+U	8.0		41		72		100			11.0	4.15	1.62	9.50		
V.S.S.	7.0		40		71		99			10.0	4.00	1.12	7.50	2.77	0.70
V.S.I.	1.0		0		31		89	95	100		2.40			2.63	0.10
V.S.I.-U	0.0		0		30		87	94			2.25				
Ecart-type max															

Partie informative																
Résultats de production																
du 07/07/25 au 15/12/25																
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	MBF	MVR	WA24	
Maximum	6.5	15	24	37	56	83	99	100	100	6.4	3.34	0.60	2.33	2.72	0.40	
Xf+1.25xEcart-types	5.7	12	21	34	53	83	99	100	100	5.6	3.26					
Moyenne Xf	4.7	10	18	31	50	79	99	100	100	4.7	3.13	0.33	1.61	2.71	0.35	
Xf-1.25xEcart-types	3.7	9	16	27	46	76	99	100	100	3.7	3.00					
Minimum	2.9	8	14	25	44	73	98	100	100	3.1	2.85	0.20	1.00	2.70	0.30	
Ecart-type	0.80	1.4	2.1	2.6	2.8	2.8	0.3	0.0	0.0	0.80	0.100	0.140	0.447	0.010	0.050	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6	6	2	2	
Catégorie NFP18545/10		A	A	A	A	A	n.c.	A	A	A	A	A			A	

