

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Fab. A (01/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	FM	MB	MBF	MVR	WA24
V.S.S.+U	8.0		41		72		100			11.0	4.15	1.62	9.50		
V.S.S.	7.0		40		71		99			10.0	4.00	1.12	7.50	2.77	0.70
V.S.I.	1.0		0		31		89	95	100		2.40			2.63	0.10
V.S.I.-U	0.0		0		30		87	94			2.25				
Ecart-type max															

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	FM	MB	MBF	MVR	WA24
Maximum	6.0	17	25	39	59	89	100	100	100	6.1	3.17	0.65	3.00	2.71	0.20
Xf+1.25xEcart-types	5.6	14	24	37	58	87	100	100	100	5.7	3.07				
Moyenne Xf	4.8	12	21	34	55	83	99	100	100	4.9	2.96	0.39	1.67	2.71	0.15
Xf-1.25xEcart-types	4.0	9	18	31	52	80	99	100	100	4.1	2.85				
Minimum	3.6	9	17	29	49	76	99	100	100	3.6	2.78	0.25	0.67	2.71	0.10
Ecart-type	0.64	1.9	2.5	2.4	2.4	2.7	0.2	0.0	0.0	0.60	0.090	0.146	0.745	0.000	0.050
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	6	6	2	2
Catégorie NFP18545/10		A	A	A	A	A	n.c.	A	A	A	A	A			A

