

Producteur : Carrière des limites
Granulats : Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

04

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Fab. A (01/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D											
							4	5.6	8	CC	f	FM	MB	MBF	MVR	S	SS	WA24	WS	Na2OEq
V.S.S.-U	8.0		41		72		100				11.0	4.15	1.62	9.50						
V.S.S.	7.0		40		71		99				10.0	4.00	1.12	7.50	2.77			0.70		
V.S.I.	1.0		0		31		89	95	100			2.40			2.63			0.10		
V.S.I.-U	0.0		0		30		87	94				2.25								
Ecart-type max																				

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	CC	f	FM	MB	MBF	MVR	S	SS	WA24	WS	Na2OEq
Maximum	5.6	15	26	39	59	85	100	100	100		5.7	3.39	0.80	2.33	2.71			0.40		
Xf+1.25xEcart-types	5.3	13	23	36	55	84	99	100	100		5.4	3.30								
Moyenne Xf	4.4	11	19	31	50	80	99	100	100	90.5	4.4	3.11	0.40	1.44	2.70	0.20	0.013	0.30	0.0002	0.0450
Xf-1.25xEcart-types	3.5	8	14	26	45	76	99	100	100		3.4	2.92								
Minimum	3.0	7	13	24	43	74	98	100	100		3.0	2.78	0.20	0.67	2.69			0.20		
Ecart-type	0.75	2.2	3.3	3.8	4.0	3.1	0.4	0.0	0.0		0.80	0.150	0.208	0.533	0.010			0.100		
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	22	22	6	6	2	1	1	2	1	1
Catégorie NFP18545/10		A	A	A	A	A	n.c.	A	A		A	A	A			A	SSB	A		

