

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/16 : CL210 Empierrement calcaire 0/16
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé

Partie contractuelle																	
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																	
Classe granulaire		Norme										Catégorie					
0	16	EN 12620 Granulats pour bétons										Empierrement calcaire 0/16					

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	D	1.4D	2D	f	FM	W
V.S.S.	11.0					60			90			99	100	100			
V.S.I.	0.0					20			50			85	98	100			
Xr																	

Partie informative																	
Résultats de production																	
	du 14/07/25 au 14/07/25																
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	8	10	14	16	22.4	31.5	f	FM	W
Maximum																	
Moyenne Xf	4.0	6	9	15	23	36	54	61	63	67	87	96	100	100	3.8	4.58	3.8
Minimum																	
Nombre de résultats	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

