

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/20 : CL220 Empierrement calcaire 0/20
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
0 20		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques					GA80 GTA20 f9 (01/10/2021)					
	0.063	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	9.0	85	99	100	100	9.0	35	30	1.50	25		1.00
V.S.I.	1.0	45	93	98	100	1.0						
Xr	5	65	98	100	100							

Partie informative												
Résultats de production												
du 14/07/25 au 15/12/25												
	0.063	10	20	28	40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	5.8	80	99	100	100	5.8	18		1.50		2.72	0.40
Moyenne Xf	5.2	69	98	100	100	5.2	13	20	1.32	20	2.71	0.30
Minimum	4.1	61	97	100	100	4.2	10		1.00		2.70	0.20
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	1	6	1	2	2

