

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/20 : CL220 Empièrrement calcaire 0/20
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme					Catégorie						
0	20	EN 12620 Granulats pour bétons					GA90 f11 (06/09/2018)						
	0.063	2	10	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	11.0	60	90	20	28	40	11.0	35	30	1.50	25		1.00
V.S.I.	0.0	20	50	90	98	100	0.0						
Xr				98	100	100							

Partie informative													
Résultats de production													
	du 19/02/25 au 25/06/25												
	0.063	2	10	20	28	40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	7.1	32	80	99	100	100	7.1	14		1.50			
Moyenne Xf	6.0	28	67	97	100	100	6.0	13	20	1.32	14	2.69	0.40
Minimum	5.4	26	60	95	100	100	5.4	12		1.00			
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	5	1	5	1	1	1

