

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/20 : CL220 Empierrement calcaire 0/20
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Recomposé
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 20

Norme

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Catégorie

GA80 GTA20 f9 (01/10/2021)


	0.063	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	9.0	85	99	100	100	9.0	35	30	1.50	25		1.00
V.S.I.	1.0	45	93	98	100	1.0						
Xr	5	65	98	100	100							

Partie informative

Résultats de production

du 19/02/25 au 25/06/25

	0.063	10	20	28	40	f	FI	LA	MB	MDE	MVR	WA24
Maximum	7.1	80	99	100	100	7.1	14		1.50			
Moyenne Xf	6.0	67	97	100	100	6.0	13	20	1.32	14	2.69	0.40
Minimum	5.4	60	95	100	100	5.4	12		1.00			
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	5	1	5	1	1	1



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024