

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/32 : CL230 Empièrrement calcaire 0/31.5
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé primaire
Usage : Routier

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme										Catégorie	
0	31.5	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques										GA80 GTA20 f9 (01/10/2021)	
	0.063	D/2 16	D 31.5	1.4D 45	2D 63	f	FI	LA	MB	MDE	MH	MVR	WA24
V.S.S.	9.0	88	99	100	100	9.0	35	30	2.50	25	1.00		1.00
V.S.I.	1.0	48	89	98	100								
Valeur Type	5	68	95	100	100								

Partie informative													
Résultats de production													
du 12/07/24 au 05/12/24													
	0.063	16	31.5	45	63	f	FI	LA	MB	MDE	MH	MVR	WA24
Maximum	7.7	79	99	100	100	8.7	22	18	2.50	16		2.70	0.30
Moyenne Xf	7.0	72	97	100	100	7.1	19	18	2.20	16	+ clair	2.69	0.30
Minimum	6.3	68	96	100	100	6.3	14	18	1.75	16		2.69	0.30
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	2	6	2	1	2	2

