

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/63 : CL232 Empierrement calcaire 0/63
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Classe granulaire		Norme				Catégorie				
0	63	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				GA75 GTA20 (20/08/2018)				
	0.063	D/2 31.5	D 63	2D 125	f	LA	MDE	MVR	W	WA24
V.S.S.	7.0	90	99	100	7.0	40	35	2.77		0.80
V.S.I.	2.5	50	89	100				2.63		0.20
Xr	6.5	70	99							

Partie informative										
Résultats de production										
	du 14/07/25 au 28/11/25									
	0.063	31.5	63	125	f	LA	MDE	MVR	W	WA24
Maximum	6.0	78	99	100	6.0			2.72	2.3	0.40
Moyenne Xf	5.3	74	98	100	5.3	20	20	2.71	2.0	0.30
Minimum	4.4	69	97	100	4.5			2.70	1.5	0.20
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	1	1	2	3	2

