

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/63 : CL232 Empierrement calcaire 0/63
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 63

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GA75 GTA20 (20/08/2018)


	0.063	D/2 31.5	D 63	2D 125	f	W
V.S.S.	7.0	90	99	100	7.0	
V.S.I.	2.5	50	89	100		
Valeur Type	6.5	70	99			

Partie informative

Résultats de production

du 18/07/24 au 18/10/24

	0.063	31.5	63	125	f	W
Maximum	6.9	74	99	100	6.9	2.9
Moyenne Xf	6.6	72	97	100	6.6	2.6
Minimum	6.1	69	95	100	6.1	2.1
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024