

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 0/40 : CL250 Précriblage 0/40
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Scalpé

Partie contractuelle									
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage									
Classe granulaire		Norme				Catégorie			
0	31.5	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques				Réf.Producteur/Utilisateur (09/05/2018)			
	0.063	D/2 16	D 31.5	1.4D 45	2D 63	f	FI	LA	MDE
V.S.S.	9.0	90	99	100	100	9.0	35	30	25
V.S.I.	1.0	50	91	100	100	1.0			
Valeur Type									

Partie informative									
Résultats de production									
	du 12/07/24 au 05/12/24								
	0.063	16	31.5	45	63	f	FI	LA	MDE
Maximum	8.7	79	99	100	100	8.7	22	18	16
Moyenne Xf	7.1	72	97	100	100	7.1	19	18	16
Minimum	6.3	68	96	100	100	6.3	14	18	16
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	2	2

