

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
2 8		EN 12620 Granulats pour bétons					GC85/20 f1.5 (01/10/2021)					

	0.063	d/2 1	d 2	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	1.5	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	85	98	100						

Partie informative												
Résultats de production												
	du 07/07/25 au 15/12/25											
	0.063	1	2	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.6	1	7	96	100	100	0.5	18			2.72	0.40
Moyenne Xf	0.3	1	3	91	100	100	0.3	17	20	20	2.71	0.30
Minimum	0.0	0	1	87	100	100	0.1	14			2.70	0.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	2	2

