

Producteur : Carrière des limites  
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé  
Péetrographie : Calcaire  
Elaboration : Concassé Lavé

| Partie contractuelle                                     |       |                                                                             |        |          |        |              |          |                                  |    |    |     |     |      |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|----------|----------------------------------|----|----|-----|-----|------|
| Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage |       |                                                                             |        |          |        |              |          |                                  |    |    |     |     |      |
| Classe granulaire                                        |       | Norme                                                                       |        |          |        |              |          | Catégorie                        |    |    |     |     |      |
| 2      8                                                 |       | EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels |        |          |        |              |          | GC85/20 G20/17.5 f2 (01/10/2021) |    |    |     |     |      |
|                                                          | 0.063 | d/2<br>1                                                                    | d<br>2 | D/2<br>4 | D<br>8 | 1.4D<br>11.2 | 2D<br>16 | f                                | FI | LA | MDE | MVR | WA24 |
| V.S.S.                                                   | 2.0   | 5                                                                           | 20     | 47       | 99     | 100          | 100      | 2.0                              | 30 | 30 | 25  |     | 1.00 |
| V.S.I.                                                   |       | 0                                                                           | 0      | 20       | 85     | 98           | 100      | 0.0                              |    |    |     |     |      |

| Partie informative      |                         |    |    |    |    |      |     |     |    |    |     |      |      |
|-------------------------|-------------------------|----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|------|------|
| Résultats de production |                         |    |    |    |    |      |     |     |    |    |     |      |      |
|                         | du 07/07/25 au 15/12/25 |    |    |    |    |      |     |     |    |    |     |      |      |
|                         | 0.063                   | 1  | 2  | 4  | 8  | 11.2 | 16  | f   | FI | LA | MDE | MVR  | WA24 |
| Maximum                 | 0.6                     | 1  | 7  | 43 | 96 | 100  | 100 | 0.5 | 18 |    |     | 2.72 | 0.40 |
| Moyenne Xf              | 0.3                     | 1  | 3  | 27 | 91 | 100  | 100 | 0.3 | 17 | 20 | 20  | 2.71 | 0.30 |
| Minimum                 | 0.0                     | 0  | 1  | 21 | 87 | 100  | 100 | 0.1 | 14 |    |     | 2.70 | 0.20 |
| Nombre de résultats     | 24                      | 24 | 24 | 24 | 24 | 24   | 24  | 24  | 6  | 1  | 1   | 2    | 2    |

