

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme					Catégorie						
2	8	EN 12620 Granulats pour bétons					GC85/20 f1.5 (01/10/2021)						

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	1	2	8	11.2	16						
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	1.5	35	Gélif	30	25	1.00
V.S.I.	0.0	0	0	85	98	100						

Partie informative													
Résultats de production													
du 27/01/25 au 30/06/25													
	0.063	1	2	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.2	3	9	96	100	100	1.3	20				2.69	0.40
Moyenne Xf	0.4	1	3	91	100	100	0.4	15	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Minimum	0.1	0	1	88	100	100	0.1	12				2.69	0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	21	22	6	1	1	1	2	2

