

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage  
**Norme**

**Classe granulaire**

2 8

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

**Catégorie**

GC85/20 G20/17.5 f2 (01/10/2021)

	0.063	d/2	d	D/2	D	1.4D	2D	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	PSV	WA24
V.S.S.	2.0	1	2	4	8	11.2	16	2.0	30	Gélif	30	25			1.00
V.S.I.		0	0	20	85	98	100	0.0							

**Partie informative**  
Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	PSV	WA24
Maximum	1.2	3	9	35	96	100	100	1.3	20				2.69		0.40
Moyenne Xf	0.4	1	3	26	91	100	100	0.4	15	Non gélif	20	14	2.69	38.00	0.35
Minimum	0.1	0	1	21	88	100	100	0.1	12				2.69		0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	21	22	6	1	1	1	2	1	2

