

**Producteur :** Carrière des limites

**Utilisateur :** Carrière des limites

**Granulats :** 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

2

8

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GC80/20 GTC20/17.5 f2 (01/10/2021)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	47	99	100	100	2.0	30	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	20	80	98	100	0.0					

### Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.7	2	10	45	97	100	100	0.6	20	18	21	2.70	0.30
Moyenne Xf	0.3	1	6	32	93	100	100	0.3	16	18	19	2.69	0.30
Minimum	0.1	0	1	24	89	100	100	0.1	12	17	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	6	2	2	2	2

