

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 8

Norme

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Catégorie

GC80/20 GTC20/17.5 f2 (01/10/2021)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	47	99	100	100	2.0	30	Gélif	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	20	80	98	100	0.0						

Partie informative
Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.2	3	9	35	96	100	100	1.3	20				2.69	0.40
Moyenne Xf	0.4	1	3	26	91	100	100	0.4	15	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Minimum	0.1	0	1	21	88	100	100	0.1	12				2.69	0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	21	22	6	1	1	1	2	2

