

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme						Catégorie					
2	8	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						Fab. A sauf FI=B (01/01/2022)					

	d/2	d		D	1.4D	2D							
	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.+U		6	20		100				39	33	28		
V.S.S.		5	15	47	99		100	1.5	35	30	25	2.77	0.80
V.S.I.			0	20	84	98	100	0.0				2.63	0.20
V.S.I.-U			0		79	97							
Ecart-type max													

Partie informative													
Résultats de production													
du 07/07/25 au 15/12/25													
	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.6	1	7	43	96	100	100	0.5	18			2.72	0.40
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	5	32	93	100	100	0.4					
Moyenne Xf	0.3	1	3	27	91	100	100	0.3	17	20	20	2.71	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	1	21	88	100	100	0.2					
Minimum	0.0	0	1	21	87	100	100	0.1	14			2.70	0.20
Ecart-type	0.13	0.2	1.3	4.4	1.8	0.0	0.0	0.10	2.0			0.010	0.100
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A

