

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

2 8

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Fab. A sauf FI=B (01/01/2022)

	d/2	d		D	1.4D	2D		f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	1	2	4	8	11.2	16							
V.S.S.+U		6	20		100				39		33	28		
V.S.S.		5	15	47	99		100	1.5	35	Gélif	30	25	2.77	0.80
V.S.I.			0	20	84	98	100	0.0					2.63	0.20
V.S.I.-U			0		79	97								
Ecart-type max														

## Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	1.2	3	9	35	96	100	100	1.3	20				2.69	0.40
Xf+1.25xEcart-types	0.7	2	6	32	94	100	100	0.7						
Moyenne Xf	0.4	1	3	26	91	100	100	0.4	15	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	21	88	100	100	0.1						
Minimum	0.1	0	1	21	88	100	100	0.1	12				2.69	0.30
Ecart-type	0.27	0.8	2.3	4.3	2.4	0.0	0.0	0.30	3.0				0.000	0.050
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	21	22	6	1	1	1	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A		A	A	A	A	A		A			A

