

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

**Partie contractuelle**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2 8

Norme

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Catégorie

Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
V.S.S.	1.5	5	20	47	99	100	100	1.5	30	Gélif	25	45	25	2.77		0.80
V.S.I.	0.0	0	0	20	85	98	100							2.63		0.20

**Partie informative**  
Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
Maximum	1.2	3	9	35	96	100	100	1.3	20					2.69		0.40
Moyenne Xf	0.4	1	3	26	91	100	100	0.4	15	Non gélif	20	34	14	2.69	38.00	0.35
Minimum	0.1	0	1	21	88	100	100	0.1	12					2.69		0.30
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	21	22	6	1	1	1	1	2	1	2

