

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 2/8 : CL110 2/8 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

8

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)

| | 0.063 | d/2 1 | d 2 | D/2 4 | D 8 | 1.4D 11.2 | 2D 16 | f | FI | LA | LA+MDE | MDE | MVR | WA24 |
|--------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|-----|----|----|--------|-----|------|------|
| V.S.S. | 1.5 | 5 | 20 | 47 | 99 | 100 | 100 | 1.5 | 30 | 25 | 45 | 25 | 2.77 | 0.80 |
| V.S.I. | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 98 | 100 | | | | | | 2.63 | 0.20 |

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

| | 0.063 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11.2 | 16 | f | FI | LA | LA+MDE | MDE | MVR | WA24 |
|---------------------|-------|----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|--------|-----|------|------|
| Maximum | 0.7 | 2 | 10 | 45 | 97 | 100 | 100 | 0.6 | 20 | 18 | 38 | 21 | 2.70 | 0.30 |
| Moyenne Xf | 0.3 | 1 | 6 | 32 | 93 | 100 | 100 | 0.3 | 16 | 18 | 36 | 19 | 2.69 | 0.30 |
| Minimum | 0.1 | 0 | 1 | 24 | 89 | 100 | 100 | 0.1 | 12 | 17 | 34 | 16 | 2.69 | 0.30 |
| Nombre de résultats | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

