

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme					Catégorie					
8 16		EN 12620 Granulats pour bétons					GC85/20 f1.5 (01/10/2021)					
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	1.5	4	8	16	22.4	31.5	1.5	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	85	98	100						

Partie informative												
Résultats de production												
	du 07/07/25 au 15/12/25											
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	10	94	100	100	0.4	17				
Moyenne Xf	0.3	1	5	92	100	100	0.3	12	20	20	2.72	0.20
Minimum	0.1	0	2	89	100	100	0.1	10				
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	1

