

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle															
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage															
Classe granulaire				Norme								Catégorie			
8		16		EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels								GC85/20 G20/15 f2 (01/10/2021)			

	d/2					d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	4	5	6.3	8	11.2	16	22.4	31.5							
V.S.S.	2.0	5			20	65	99	100	100		2.0	25	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0			0	35	85	98	100		0.0					

Partie informative															
Résultats de production															
	du 07/07/25 au 15/12/25														
	0.063	4	5	6.3	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	1	2	10	46	94	100	100	0.4	17				
Moyenne Xf	0.3	1	1	1	5	40	92	100	100	0.3	12	20	20	2.72	0.20
Minimum	0.1	0	0	0	2	36	89	100	100	0.1	10				
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	1

