

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme						Catégorie					
8 16		EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques						GC80/20 GTC20/15 f2 (01/10/2021)					
	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24	
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5						
V.S.S.	2.0	5	20	65	99	100	100	2.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	35	80	98	100						

Partie informative													
Résultats de production													
	du 07/07/25 au 15/12/25												
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	10	46	94	100	100	0.4	17				
Moyenne Xf	0.3	1	5	40	92	100	100	0.3	12	20	20	2.72	0.20
Minimum	0.1	0	2	36	89	100	100	0.1	10				
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	1

