

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme					Catégorie						
8	16	EN 12620 Granulats pour bétons					GC85/20 f1.5 (01/10/2021)						

	0.063	d/2 4	d 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	1.5	35	Gélif	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	85	98	100							

Partie informative													
Résultats de production													
	du 27/01/25 au 30/06/25												
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	14	97	100	100	0.6	16				2.69	0.40
Moyenne Xf	0.3	1	6	93	100	100	0.3	12	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Minimum	0.1	0	2	89	100	100	0.1	9				2.69	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	8	1	1	1	2	2

