

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8

16

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

GC80/20 GTC20/15 f2 (01/10/2021)

	0.063	d/2 4	d 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	65	99	100	100	2.0	35	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	35	80	98	100						

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.6	2	19	61	98	100	100	0.6	14	18	21	2.70	0.30
Moyenne Xf	0.3	1	10	49	95	100	100	0.3	13	18	19	2.69	0.30
Minimum	0.1	0	5	40	90	100	100	0.1	12	17	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2	2	2

