

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle														
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage														
Classe granulaire		Norme						Catégorie						
8	16	EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques						GC80/20 GTC20/15 f2 (01/10/2021)						
		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D							
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	65	99	100	100	2.0	35	Gélif	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	35	80	98	100							

Partie informative														
Résultats de production														
du 27/01/25 au 30/06/25														
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	14	55	97	100	100	0.6	16				2.69	0.40
Moyenne Xf	0.3	1	6	43	93	100	100	0.3	12	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Minimum	0.1	0	2	35	89	100	100	0.1	9				2.69	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	8	1	1	1	2	2

