

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme					Catégorie				
8	16	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139					Fab. A GC80/20 (01/01/2022)				

		d/2	d	D	1.4D	2D					
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.+U	1.8	6	25	100	100		24	33	28		
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	20	30	25	2.77	0.80
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100				2.63	0.20
V.S.I.-U	0.0	0	0	75	97						
Ecart-type max											

Partie informative											
Résultats de production											
	du 07/07/25 au 15/12/25										
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	10	94	100	100	17				
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	8	94	100	100					
Moyenne Xf	0.3	1	5	92	100	100	12	20	20	2.72	0.20
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	3	90	100	100					
Minimum	0.1	0	2	89	100	100	10				
Ecart-type	0.08	0.1	2.0	1.6	0.0	0.0	2.0				
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	1
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	A	A	A	A			A

