

Producteur : Carrière des limites

Utilisateur : Carrière des limites

Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8

16

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Fab. A GC80/20 (01/01/2022)

	0.063	d/2 4	d 8	D 16	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.+U	1.8	6	25	100	100		24	33	28		
V.S.S.	1.5	5	20	99	100	100	20	30	25	2.77	0.80
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100				2.63	0.20
V.S.I.-U	0.0	0	0	75	97						
Ecart-type max											

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	4	8	16	22.4	31.5	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.6	2	19	98	100	100	14	18	21	2.70	0.30
Xf+1.25xEcart-types	0.5	1	15	97	100	100					
Moyenne Xf	0.3	1	10	95	100	100	13	18	19	2.69	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	4	93	100	100					
Minimum	0.1	0	5	90	100	100	12	17	16	2.69	0.30
Ecart-type	0.12	0.5	4.3	1.9	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.005	0.000
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6	2	2	2	2
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	A	A	A	A			A

