

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle														
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage														
Classe granulaire					Norme					Catégorie				
816					PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN					Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)				

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D								
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	1.5	5	20	65	99	100	100	1.5	25	25	45	25	2.77	0.80
V.S.I.	0.0	0	0	35	85	98	100						2.63	0.20

Partie informative														
Résultats de production														
du 07/07/25 au 15/12/25														
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.5	1	10	46	94	100	100	0.4	17					
Moyenne Xf	0.3	1	5	40	92	100	100	0.3	12	20	40	20	2.72	0.20
Minimum	0.1	0	2	36	89	100	100	0.1	10					
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	1	1

