

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/16 : CL130 8/16 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

8 16

Norme

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Catégorie

Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D										
	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
V.S.S.+U									29		28	48	28			
V.S.S.	1.5	5	20	65	99	100	100	1.5	25	Gélif	25	45	25	2.77		0.80
V.S.I.	0.0	0	0	35	85	98	100							2.63		0.20
V.S.I.-U																
Ecart-type max																

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f	FI	EN_GEL	LA	LA+MDE	MDE	MVR	PSV	WA24
Maximum	0.5	1	14	55	97	100	100	0.6	16					2.69		0.40
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	10	51	96	100	100	0.4								
Moyenne Xf	0.3	1	6	43	93	100	100	0.3	12	Non gélif	20	34	14	2.69	38.00	0.35
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	35	90	100	100	0.2								
Minimum	0.1	0	2	35	89	100	100	0.1	9					2.69		0.30
Ecart-type	0.10	0.2	3.4	6.5	2.6	0.0	0.0	0.10	2.0					0.000		0.070
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	8	1	1	1	1	2	1	2
Catégorie PTV411	GC85/20	f3	I		Aa	Ac	Aa		C	NG						

