

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme						Catégorie					
6.3	20	EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels						GC85/20 G20/15 f2 (01/10/2021)					

		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D						
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	55	99	100	100	2.0	20	30	25		1.00
V.S.I.		0	0	20	85	98	100	0.0					

Partie informative													
Résultats de production													
	du 07/07/25 au 15/12/25												
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	1	46	94	100	100	0.4	14			2.72	0.40
Moyenne Xf	0.3	0	1	36	91	100	100	0.3	12	20	20	2.71	0.30
Minimum	0.2	0	1	30	90	100	100	0.2	10			2.70	0.20
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	2	2

