

**Producteur :** Carrière des limites

**Utilisateur :** Carrière des limites

**Granulats :** 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3 20

EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels

GC85/20 G20/15 f2 (01/10/2021)


	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40					
V.S.S.	2.0	5	20	55	99	100	100	2.0	20	30	25	
V.S.I.		0	0	20	85	98	100	0.0				

### Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 16/12/24

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	2	45	94	100	100	0.4	13	18	21	2.70	0.30
Moyenne Xf	0.2	1	1	37	91	100	100	0.2	12	18	19	2.69	0.30
Minimum	0.1	0	1	29	90	100	100	0.1	10	17	16	2.69	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6	2	2	2	2



Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024