

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques

Catégorie

GC80/20 GTC20/15 f2 (01/10/2021)

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.	2.0	5	20	55	99	100	100	2.0	20	Gélif	30	25		1.00
V.S.I.		0	0	25	80	98	100	0.0						

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.6	1	2	51	94	100	100	0.7	14				2.69	0.40
Moyenne Xf	0.3	1	1	36	92	100	100	0.3	12	Non gélif	20	14	2.69	0.35
Minimum	0.1	0	1	27	90	100	100	0.1	9				2.69	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	6	1	1	1	2	2

