

**Producteur :** Carrière des limites  
**Granulats :** 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Réf.Producteur/Utilisateur (01/10/2021)

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	W	WA24
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40							
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	1.5	25	Gélif	30	25		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.0						

### Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	EN_GEL	LA	MDE	MVR	W	WA24
Maximum	0.6	1	2	51	94	100	100	0.7	14				2.69	2.7	0.40
Moyenne Xf	0.3	1	1	36	92	100	100	0.3	12	Non gélif	20	14	2.69	1.9	0.35
Minimum	0.1	0	1	27	90	100	100	0.1	9				2.69	0.9	0.30
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	6	1	1	1	2	23	2

