

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle															
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage								Catégorie							
Classe granulaire		Norme													
6.3	20	PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN						Cb II f1.5 NG Lavé (01/10/2021)							
	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D									
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	WA24	
V.S.S.	1.5	5	15	55	99	100	100	1.5	20	30	45	25	2.77	0.80	
V.S.I.	0.0	0	0	25	90	98	100	0.0					2.63	0.20	

Partie informative															
Résultats de production															
du 07/07/25 au 15/12/25															
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	LA+MDE	MDE	MVR	WA24	
Maximum	0.4	1	1	46	94	100	100	0.4	14				2.72	0.40	
Moyenne Xf	0.3	0	1	36	91	100	100	0.3	12	20	40	20	2.71	0.30	
Minimum	0.2	0	1	30	90	100	100	0.2	10				2.70	0.20	
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	1	2	2	

