

Producteur : Carrière des limites

Granulats : 8/22.4 : CL141 Gravillons calcaires 8/22.4 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Utilisateur : Carrière des limites

Partie contractuelle													
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage													
Classe granulaire		Norme						Catégorie					
8	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						Fab. A (01/01/2022)					
		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D						
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
V.S.S.+U		6	20	76	100	100		1.8	24	33	28		
V.S.S.		5	15	70	99	100	100	1.5	20	30	25	2.77	0.80
V.S.I.			0	40	90	98	100					2.63	0.20
V.S.I.-U			0	34	85	97							
Valeur Type	0.4	1	8	55	98	100	100	0.4					

Partie informative													
Résultats de production													
	du 01/07/24 au 16/12/24												
	0.063	4	8	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA	MDE	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	9	64	99			0.4	13				
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	6	60	99			0.3					
Moyenne Xf	0.2	1	4	54	99	100	100	0.2	12	17	21	2.69	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	48	98			0.1					
Minimum	0.1	0	2	45	98			0.1	10				
Ecart-type	0.10	0.1	1.7	4.9	0.4			0.10	1.0				
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	1	1	26	6	1	1	1	1
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A			A

