

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/22.4 : CL141 Gravillons calcaires 8/22.4 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme				Catégorie			
8	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139				Fab. A (01/01/2022)			
		d/2	d	D/1.4	D	f	FI	MVR	WA24
		0.063	4	8	16	22.4			
V.S.S.+U			6	20	76	100	1.8	24	
V.S.S.			5	15	70	99	1.5	20	2.77
V.S.I.				0	40	90			2.63
V.S.I.-U				0	34	85			
Xr	0.4	1	8	55	98	0.4			

Partie informative
Résultats de production

du 07/07/25 au 15/12/25									
	0.063	4	8	16	22.4	f	FI	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	4	61	99	0.4	14		
Xf+1.25xEcart-types	0.3	1	4	59	99	0.3			
Moyenne Xf	0.3	1	3	52	99	0.3	12	2.70	0.40
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	2	45	98	0.2			
Minimum	0.2	0	2	40	98	0.2	10		
Ecart-type	0.07	0.1	0.8	5.6	0.3	0.10	1.0		
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	6	1	1
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	D	A	A		A

