

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/22.4 : CL141 Gravillons calcaires 8/22.4 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle										
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage										
Classe granulaire		Norme				Catégorie				
8	22.4	EN 12620 Granulats pour bétons				GC90/15 GT15 f1.5 (01/10/2021)				

	0.063	d/2 4	d 8	D/1.4 16	D 22.4	40	f	FI	MVR	WA24
V.S.S.	1.5	5	15	70	99		1.5	20		1.00
V.S.I.	0.0	0	0	40	90		0.0			
Xr	0.4	1	8	55	98					

Partie informative										
Résultats de production										
	du 07/07/25 au 15/12/25									
	0.063	4	8	16	22.4	40	f	FI	MVR	WA24
Maximum	0.4	1	4	61	99	100	0.4	14		
Moyenne Xf	0.3	1	3	52	99	100	0.3	12	2.70	0.40
Minimum	0.2	0	2	40	98	100	0.2	10		
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1

