

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/22.4 : CL141 Gravillons calcaires 8/22.4 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme				Catégorie	
8	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139				Fab. A (01/01/2022)	
		d/2	d	D/1.4	D		
	0.063	4	8	16	22.4	f	FI
V.S.S.+U		6	20	76	100	1.8	24
V.S.S.		5	15	70	99	1.5	20
V.S.I.			0	40	90		
V.S.I.-U			0	34	85		
Kr	0.4	1	8	55	98	0.4	

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	4	8	16	22.4	f	FI
Maximum	0.6	1	7	66	99	0.7	14
Xf+1.25xEcart-types	0.4	1	5	60	99	0.4	
Moyenne Xf	0.3	1	3	53	99	0.3	12
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0	2	46	98	0.1	
Minimum	0.1	0	1	43	98	0.1	9
Ecart-type	0.13	0.2	1.3	5.7	0.3	0.10	1.0
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	6
Catégorie NFP18545/10	A	A	A	A	D	A	A

