

Producteur : Carrière des limites
Granulats : 8/31.5 : CL145 Concassé calcaire 8/32
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle											
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage											
Classe granulaire		Norme						Catégorie			
8	31.5	EN 12620 Granulats pour bétons						GC80-20 GTC20/17.5 (28/02/2018)			
	0.063	d/2 4	d 8	16	D 31.5	1.4D 45	2D 63	A	f	FI	W
V.S.S.	2.0	5	20	45	99	100	100	30.0	2.0	30	
V.S.I.	0.0	0	0	20	90	98	100				
Xr											

Partie informative											
Résultats de production											
	du 14/07/25 au 07/10/25										
	0.063	4	8	16	31.5	45	63	A	f	FI	W
Maximum	1.3	2	3	35	95	100	100		1.3		0.8
Moyenne Xf	1.1	2	3	28	95	100	100	12.6	1.1	13	0.5
Minimum	0.8	1	2	21	94	100	100		0.9		0.3
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2

